

OxyVinyls® 225P

Свойства	Значение
Собственная вязкость (ASTM D-1243)	0.90
Относительная вязкость (в 1% растворе циклогексанона при 25 ⁰ C)	2.16
Значение «К» (DIN 53726)	65
Удельная масса (ASTM D792)	1.40
Насыпная плотность (ASTM D-1895), г/см ³	0.55
Остаток после просева на сите: Сетка 40%	0
Сетка 100%	28
Сетка 200%	<3
Массовая доля летучих веществ (%)	0.1
Остаточный мономер (ppm)	<1.0
Классификация (ASTM D-1755)	GP4-16340
Номер CAS	9002-86-2